

HA112 - Akril stukkó- és szerelő ragasztó

Egykomponensű, akril diszperzió alapú ragasztó, magas ragasztóerővel

Technikai adatlap

Verzió: 2025-04

Teszt / certifikáció:

CE jelölés



1. Leírás

HA112 egy vízbázisú, oldószermentes ragasztó, amelyet széles körben alkalmaznak különféle építőanyagok rögzítésére. Kiváló tapadási szilárdságának köszönhetően megbízható megoldást nyújt mind beltéri, mind kültéri felhasználásra. A termék akril diszperziós bázisú, jó réstömítő képességgel rendelkezik, így kiválóan alkalmazható egyenetlen felületeken is. Használata egyszerű, alacsony szagú, átszínezhető és vízálló, így esztétikus és tartós rögzítést biztosít különböző felületeken. Alkalmas különféle anyagok – például fa, vakolat, beton, kő, csempe, gipszkarton, polisztirol hab, MDF, forgácslap, szintetikus építőanyagok – erős és gyors ragasztására. Ideális fa szerkezeti elemek, dekoratív lécek, gipszdíszek rögzítéséhez. A HA112 megbízható választás, ha hatékony, környezetbarát és könnyen alkalmazható szerelőrögzítő ragasztóra van szükség.

2. Különleges tulajdonság

- Beltéri és kültéri felhasználásra is alkalmas
- Időjárásálló
- Gyors keményedés
- Magas kezdeti és végső ragasztóerő
- Minden nedvszívó anyaghoz alkalmas
- Polisztirolhab elemekhez is ideális
- Oldószermentes
- Csiszolható és átfesthető
- Alacsony emisszió és alacsony szagkibocsátás

3. Felhasználási területek

- **Ideális a következő anyagokból készült panelek és elemek ragasztásához és szereléséhez:**
Fa, forgácslap, szálcement, polisztirol
Szegélylécek, dekorprofilok, falburkolatok, mennyezeti panelek
Fa küszöbök, lambériák, párkányok
Kerámiaacsempék, kábelcsatornák
- **Javítások és korrekciók falakon, burkolatokon**
- **Csiszolatlan kő, beton, szintetikus építőanyagok ragasztása**
- **Gipsz panelek, gipsz díszítőelemek szerelése**



HA112 - Akril stukkó- és szerelő ragasztó

4. Technikai információk

Bázis	Akril diszperzió
Sűrűség	1,68 ± 0,03 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)
Kötési mechanizmus	nedvesség hatására
Konzisztencia / Szín	Fehér paszta
Keménység (Shore A)	~ 60
Bőrösödési idő	30 perc
Kötési sebesség	2 mm / 24 óra (23 °C, 50% relatív páratartalom)
Nyíró szilárdság (bükk-bükk):	6 óra után: > 25 kgf/cm ² 24 óra után: > 50 kgf/cm ² 72 óra után: > 100 kgf/cm ²
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +40 °C-ig
Hőállóság	-10 °C – +80 °C-ig
Kiszerelés	280ml kartus; kérésre egyéb kiszerelés

5. Tárolás és élettartam

Védeni kell a víztől, fagytól és kedvezőtlen légköri hatásoktól.

Száraz, hűvös helyen, fa raklapon, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, páramentes körülmények között tárolandó.

Szavatossági idő: legfeljebb **15 hónap**, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

6. Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

7. Műszaki szolgáltatás

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.



HA112 - Akril stukkó- és szerelő ragasztó

8. Alkalmazás

Alapfelület előkészítése

A felületek legyenek tiszták, por-, olaj- és zsírmentesek. Távolítsuk el a laza vakolatot, habarcsot. Nagyon nedvszívó, porózus felületeket hígított Helkem HA112 Szerelőragasztóval vagy mélyalapozóval kezeljük, majd legalább 30 percig hagyjuk száradni

Felhasználási eljárás

Vágja le a műanyag kinyomócsőrt a kívánt gyökvastagságnak és alaknak megfelelően. Helyezze a kartust egy kézi, vagy pneumatikus nyomópisztolyba (teleszkópos dugattyúval ellátott típus ajánlott). Nyomja ki a ragasztót egyenletes nyomással, egyenletes vastagságban, pontokban vagy csíkban vigyük fel az anyagot az egyik felületre.

Azonnal illesszük össze a felületeket, szükség esetén állítsunk pozíciót, majd erősen nyomjuk össze.

Szükség esetén támasszuk meg vagy rögzítsük a ragasztott elemeket a kötésig

Fontos tudnivalók

Legalább az egyik felület legyen nedvszívó

Nem használható állandó vízterhelés alatt

Nem alkalmas tapadásmentes anyagokhoz (pl. Teflon®, PP, PE), valamint bitument vagy kátrányt tartalmazó aljzatokra

Nem alkalmas tükrök ragasztására

Kétség esetén végezzünk próbát az anyag kompatibilitásának ellenőrzésére

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez.

Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

9. Jogi nyilatkozat

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu -n

Helkem Kft.

Magyarország

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Fsz.

info@helkem.hu

www.helkem.hu

