

HO600

Tapadóhíd Start Pro

VERZIÓ: 2026.04

Erősítő- és alapozóbevonat nedvszívó és nem nedvszívó felületekre, szemcsézett formulával.

1. LEÍRÁS

HO600 Start Pro szemcsézett formulával egy kiváló minőségű, egykomponensű alapozó és tapadásfokozó bevonat, amelyet kifejezetten új és meglévő aljzatok előkészítésére fejlesztettek ki. Alkalmazható műanyag laminátumon, betonon, zománcozott felületeken, csempén, burkolólapon, keményfa-rostlemezen, vakolaton, valamint cementkötésű ragasztók, önterülő aljzatkiegyenlítők, vízszigetelő rendszerek (pl. I-K fürdőszobai vagy kültéri vízszigetelés), valamint betonjavító habarcsok alatti használatra.



2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Szemcsézett formula - érdes, tapadást biztosító felületet képez a következő rétegek számára
- Univerzális alkalmazás - nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra egyaránt használható
- Kiváló tapadásjavító - biztosítja a megfelelő kötést kerámialapok, csempe-csempe burkolás, önterülő aljzatkiegyenlítők és vakolatok előtt
- Növeli a felület szilárdságát - megszilárdítja a gyenge aljzatokat és kiegyenlíti a nedvszívást
- Kültéri és beltéri felhasználásra - sokoldalúan alkalmazható építkezéseken és felújításoknál
- Rugalmas hígíthatóság - erősen nedvszívó aljzatokhoz max. 1:1 arányban vízzel hígítható
- Gyors száradás - kb. 2 óra (20 °C-on, 42% relatív páratartalom mellett)
- Légáteresztő - lehetővé teszi a felület természetes páradiffúzióját
- Megbízható alapozó réteg - biztosítja a következő bevonatok és rendszerek hosszú élettartamát (pl. vízszigetelések, betonjavító habarcsok)
- Gazdaságos felhasználás - anyagszükséglet ~0,3 kg/m

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Kültéri és beltéri használatra, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok érdesítésére és tapadásjavítására. Megbízható tapadóréteget biztosít hideg burkolás, aljzatkiegyenlítés, vakolás, betonfelületek alapozása, valamint csempe-csempe újraburkolás vagy OSB-lapra történő burkolás előtt.

HO600

Tapadóhíd Start Pro

VERZIÓ: 2026.04

4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Bázis	Akril kopolimer
Sűrűség	1,60 g/ml
Szín	Törtfehér
Keverési arány vízzel	1:1 (1literhez – 1 liter víz)
Kötési idő	2 óra (23 °C-on, 45%-os relatív páratartalom mellett)
Anyagszükséglet	0,3 kg/m ²
Alkalmazási hőmérséklet	5 °C-tól +30 °C-ig
Alapfelület hőmérséklete	5 °C és +30 °C között
Kiszerezés	1 liter, 3 liter, 15 liter kanna, kérésre egyéb kiszerezés

5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

Védni kell a víztől, fagytól és kedvezőtlen légköri hatásoktól.

Száraz, hűvös helyen, fa raklapon, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, páramentes körülmények között tárolandó.

Szavatossági idő: legfeljebb 18 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek. A termékeket fagy ellen védeni kell.

6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

HO600

Tapadóhíd Start Pro

VERZIÓ: 2026.04

7. ALKALMAZÁS

Felhasználás

Használat előtt alaposan keverje fel a terméket. Az alapfelület legyen száraz, por-, olaj- és szennyeződésmentes, valamint mentes a laza részekről. A termék ecsettel vagy hengerrel hordható fel.

Nem nedvszívó felületeken hígítás nélkül alkalmazható.

Erősen nedvszívó felületek esetén vízzel max. 1:1 arányban hígítható

Száradás / várakozási idő

A következő réteg felhordása előtt min. 2 órát kell várni.

Alacsonyabb hőmérséklet vagy magasabb páratartalom esetén a száradási idő hosszabb lehet.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez.

Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

HO600

Tapadóhíd Start Pro

VERZIÓ: 2026.04

8. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmazak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.

Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2. Fsz
Magyarország
info@helkem.eu
www.helkem.eu