

HX605


EPDM Fóliaragasztó

VERZIÓ: 2026.04

1 komponensű oldószeres, tömítő szalagok (fóliák) rögzítésére szolgáló speciális ragasztó

1. LEÍRÁS

A HX605 egy oldószertartalmú, kaucsuk bázisú ragasztó, amelyet kifejezetten EPDM fóliák biztonságos és tartós rögzítésére fejlesztettek ki. Kiváló tapadást biztosít különféle építőipari aljzatokon, például betonon, falazaton, fán, alumíniumon, acélon, valamint hideg bitumenes felületeken. Ideális választás EPDM fóliák átfedéseinek ragasztására is.



2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Kiemelkedő tapadás és rendkívül nagy ragasztóerő
- Erős kezdeti pozicionálási képesség – rövid időn belül még korrigálható
- Széles körű alkalmazhatóság – a legtöbb aljzathoz alkalmas
- Könnyű feldolgozás – idő- és munkaerő-megtakarítás

HX605

EPDM Fóliaragasztó

VERZIÓ: 2026.04

3. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Bázis	Silane Terminated Polymer
Sűrűség	0,95 ± 0,03 g/ml
Kötési idő	24 óra
Konzisztencia / Szín	Sima paszta / átlátszó
Párolgási idő	kb. 30 mp Páratartalom és hőmérséklet függvényében változó
Megfolyás (süllyedés)	≤ 8 mm
Nyitvatartási idő	Kb. 10 perc
Kezdeti nyíró szakítószilárdság	≥ 280 kPa 24 óra után
Nyíró szakítószilárdság	≥ 1,5 MPa
Tapadószilárdság (hámlás)	≥ 55 N
Statikus nyíró terhelés	≥ 10 nap, 60 N terheléssel, 40 °C-on
Statikus nyíró terhelés (öregedés után)	Megfelel 800 óra @ 70 °C után
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Hőállóság	-40 °C-tól +65 °C-ig
Kiszerelés	280ml kartus és 600ml fóliacsomagolás; kérésre egyéb kiszerelés

4. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

Védni kell a víztől, fagytól és kedvezőtlen légköri hatásoktól.
Száras, hűvös helyen, fa raklapon, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, páramentes körülmények között tárolandó.
A felbontott termékeket azonnal fel kell használni.
Szavatossági idő: legfeljebb 18 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

5. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

HX605

EPDM Fóliaragasztó

VERZIÓ: 2026.04

6. ALKALMAZÁS

A fogadófelületnek száraznak, olaj-, zsír-, por-, és a ragasztást akadályozó anyagoktól mentesnek kell lennie.

A ragasztandó felületet kenje be HX605 ragasztóval.

Ezt követően nyomja az EPDM fóliát a felületre. Nagyobb felületek esetén javasolt a fóliát ezután ismét leválasztani, hogy a ragasztóból az oldószer elpárologhasson.

Ezután a fóliát véglegesen illessze vissza a felületre, majd egyenletes nyomással, például egy kézi görgő segítségével simítsa le. Szakszerű felületi előkészítés esetén alapozás nem szükséges.

Az ablak körüli fóliát ezen felül mechanikailag — például szorítóléccel vagy más rögzítési módszerrel — is rögzíteni kell a DIN 18195 szabvány előírásai szerint.

Zárt térben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

A felhordás történhet:

- kézi hurkás kinyomópisztollyal, vagy
- sűrített levegős (kompresszoros) adagolóval (0,5–5 bar nyomással).

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez.

Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

HX605

EPDM Fóliaragasztó

VERZIÓ: 2026.04

7. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

8. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.

Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2. Fsz
Magyarország
info@helkem.eu
www.helkem.eu