

TECHNIKAI ADATLAP

PU 159/LM

PUR olvadékragasztó élzáráshoz, alacsony monomertartalommal

JELLEMZŐK

- Nagyon alacsony izocianát kibocsátás
- Nagyon magas kezdeti szilárdság („zöld szilárdság”)
- Kiváló végső szilárdság és hidegrugalmasság a keresztkötés után

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PUR olvadékragasztó különféle élzárásokhoz, ahol magas hő-, nedvesség- és oldószerállóság szükséges.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Érték
Bázis	PUR
Sűrűség	kb. 1,2 g/cm ³
Viszkozitás (Brookfield, ASTM D3236)	kb. 72 500 mPas @ 140 °C (284 °F)

ALKALMAZÁSI ADATOK

Paraméter	Érték
Helyiség és anyag hőmérséklete	>15 °C (59 °F)
Alkalmazási hőmérséklet	140–160 °C (284–320 °F)
Előtolási sebesség	10–60 m/perc (32–197 ft/perc)
Kötési idő*	kb. 3 nap

* Az érték a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ.

A PU 159/LM nedvesség hatására térhálósodik, ezért nedvességzáró csomagolásban szállítjuk; tárolása és alkalmazása száraz körülmények között javasolt.

ELÉRHETŐ SZÍNEK

Natúr

Tejszerű fehér (/05)

TISZTÍTÁS

Hosszabb leállások esetén javasoljuk a berendezések ragasztóval érintkező részeinek tisztítását a **PU_CLEAN** speciális tisztítószerrel.

TÁROLÁS

12 hónapig, eredeti, zárt csomagolásban, száraz és hűvös körülmények között.

CSOMAGOLÁS

- 2 kg-os rúdtömb
- 20 kg-os vödör

BIZTONSÁG

Izocianátokat tartalmaz. Megfelelő elszívó berendezést kell biztosítani a gőzök elvezetésére. A kezeléssel, szállítással és ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért lásd a biztonsági adatlapot.

MEGJEGYZÉS

A fenti ajánlások és információk a saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ugyanakkor ezek nem garantálnak teljesítményt, és nem vállalunk felelősséget az esetlegesen eltérő anyagok és alkalmazási paraméterek miatt, amelyek kívül esnek az ellenőrzésünkön. Javasoljuk előzetes próbák elvégzését a ragasztók tényleges körülmények és anyagok melletti alkalmasságának ellenőrzésére.

Rev. sz.: 4 — Kiadás dátuma: 2024. augusztus