

HX660 – Szórható ipari kontakt ragasztó

Nagy teljesítményű, oldószeres szórható kontaktragasztó ipari felhasználásra.

Technikai adatlap

Verzió: 2025-11



1. Leírás

A HX660 – Szórható ipari kontakt ragasztó egy nagy ragasztóképességű, oldószeres, szórható kontaktragasztó, amelyet kifejezetten gyors, megbízható és ipari szintű felhasználásra fejlesztettek ki.

A termék finoman szabályozható ragasztóréteget képez, amely egyenletes tapadást és stabil kötést biztosít különböző anyagkombinációk esetén is. A HX660 ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol gyors feldolgozhatóság, jó hőállóság és nagy felületi tapadás szükséges.

2. Különleges tulajdonság

- Szórással felhordható, egyenletes ragasztófilm
- Jó kezdeti tapadás és megbízható végső kötés
- Hő hatására reaktiválható ragasztóréteg
- Termoplasztikus jellegű ragasztófilm
- Ipari és műhelyfelhasználásra optimalizált
- Jó hőállóság a ragasztott anyagoktól függően

3. Felhasználási területek

A HX660 – Kontakt ragasztó szórható egy oldószeres, szórható kontaktragasztó, amely alkalmas többek között az alábbi anyagok ragasztására:

- dekorlemezek (HPL / DKS: Formica, Polyrey, Duropol stb.)
- parafa lapok
- ásványgyapot és üveggyapot
- hajlékony és hideg poliuretán habok
- bizonyos műgumik és gumik
- textíliák, szövetek
- fa és faalapú anyagok
- műanyag lapok
- gipszkarton
- párazáró fóliák, párazáróval vagy anélkül

A termék alkalmas különböző anyagok egymáshoz, illetve ásványi alapfelületekhez (tégla, beton, kő, gipsz) történő ragasztására.



HX660 – Szórható ipari kontakt ragasztó

4. Technikai információk

Felhordás módja	Szórópisztollyal
Szín	Sárgásbarna, száradás után a ragasztófilm bézs színű
Típusa	Reaktív műgyanta és polikloroprén alapú, oldószeres kontaktragasztó
Sűrűség (20 °C-on)	0,80 – 0,90 g/cm ³
Viszkozitás	Kb. 700 mPa·s
Szárazanyag-tartalom	Kb. 18–19 %
Anyagigény	Kb. 120–160 g/m ²
Hőállóság	Kb. 90–120 °C, a ragasztott anyag típusától függően
Párolgási idő	10 – 20 perc
Tűzveszélyesség	Tűzveszélyes
Fagyveszélyesség	Nem fagyveszélyes
Kiszerelés	Kanna: 5 liter / 25 liter

5. Tárolás és élettartam

Száraz, hűvös helyen, páramentes körülmények között tárolandó.

A felbontott termékeket mindig jól lezárva kell hagyni használat után, így elkerülhető az anyag beszáradása, ill. az oldószer elpárolgása.

Szavatossági idő: legfeljebb 12 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

6. Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

7. Műszaki szolgáltatás

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.



HX660 – Szórható ipari kontakt ragasztó

8. Alkalmazás

Felhasználás / feldolgozás

A ragasztandó felületek legyenek egyenletesek, szárazak, por- és szennyeződésmentesek. A feldolgozás során ajánlott kb. 20 °C környezeti hőmérséklet biztosítása.

A ragasztót mindkét felületre egyenletes, összefüggő rétegben kell felhordani.

A száradási idő függ a felhordott ragasztó mennyiségétől, a felhordási technológiától, a hőmérséklettől és a ragasztandó anyagoktól.

Átlagos párolgási idő: 10–20 perc, amely a hőmérséklet emelésével csökkenthető.

A túl gyors, magas hőmérsékleten történő szárítás kerülendő, mivel a ragasztófilm és az alapanyag károsodhat.

A pormentes környezetben megszáradt ragasztófilm hő hatására reaktiválható.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez.

Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

9. Jogi nyilatkozat

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n

Helkem Kft.

Magyarország

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Fsz.

info@helkem.hu

www.helkem.hu

