

Ravelit D3

Faipari ragasztó

VERZIÓ: 2026.04

Vízbázisú, használatra kész, nagy szilárdságú faragasztó beltéri és korlátozott kültéri használatra.

1. LEÍRÁS

Professzionális minőségű, használatra kész PVAc bázisú faragasztó, amely megfelel a DIN EN 204 szerinti D3 vízállósági csoport követelményeinek. Ideális választás minden olyan faipari munkához, ahol elvárás a nagy szilárdságú kötés és a nedvességgel szembeni ellenállóképesség. Kiválóan alkalmazható puha- és keményfák, forgácslapok, furnérok, valamint dekorítlemezek ragasztásához, legyen szó csapozásról, élragsztásról vagy felületi illesztésről.

A Ravelit D3 rendkívül gyors kötési időt biztosít, ami hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat a műhelyben és a helyszíni szerelés során egyaránt. Oldószermentes, környezetbarát összetétele nem bocsát ki káros gőzöket, így beltéri használata teljesen biztonságos. Száradás után átlátszó, rugalmas réteget képez, amely nem csorbitja a megmunkáló szerszámok életét és kiválóan ellenáll az öregedésnek. Alkalmas konyhai és fürdőszobai bútorok, valamint fedett kültéri fa szerkezetek tartós ragasztására.



2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- D3 vízállósági fokozat (MSZ EN 204 szerint)
- Száradás után teljesen átlátszóra tisztul
- Rendkívül erős és tartós kötést biztosít, kiváló szakító erővel még merítés után is
- Oldószermentes és szagtalan
- Kíméli a megmunkáló szerszámok életét
- Könnyen felhordható és vízzel tisztítható
- Hőállósága megfelel a WATT 91 szabványnak
- Minden típusú fafajtához és porózus faalapú anyaghoz alkalmas

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Nyílászárók (ablakok, ajtók) szerkezeti ragasztása és gyártására
- Konyhai és fürdőszobai bútorok összeszerelése
- Kemény- és puhafa tömbösítése, éltoldása
- Csap-horony illesztések és csapolások rögzítése
- Laminált padlók és parketták nüt-féderes ragasztására és gyártására
- Furnérozás és dekorítlemezek felületi ragasztása
- Fedett kültéri fa szerkezetek illesztése
- Bármilyen porózus faalapú anyag (forgácslap, MDF) ragasztása

Ravelit D3

Faipari ragasztó

VERZIÓ: 2026.04

4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Bázis	PVAc (polivinil-acetát) diszperzió
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³
Kötési mechanizmus	Fizikai száradás (vízpárolgás) útján
Konzisztencia / Szín	Viszkózus folyadék / Fehér (száradás után átlátszó)
pH-érték	3,0 – 5,0
Nyitott idő (20 °C-on)	6 – 12 perc
Préselési idő (20 °C-on)	15 – 45 perc (fafajtától és nedvességtől függően)
Végszilárdság elérése	24 – 48 óra után
Vízállósági osztály	D3 (DIN EN 204 szerint)
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C és +30 °C között
Hőállóság	max. +80 °C-ig
Minimális filmképzési hőm.	+6 °C
Kiszerelés	100g, 250g, 740g, 1000g, 5kg, 20kg, 30kg, 200L, 1000L (IBC)

5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

A terméket száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban kell tárolni. Fagytól szigorúan óvni kell! Az optimális tárolási hőmérséklet +10 °C és +25 °C között van. A fagyás a ragasztó szerkezetének visszafordíthatatlan felbomlásához vezet, ami után az anyag már nem használható fel. Használat után a flakont vagy vödröt gondosan vissza kell zárni, hogy megakadályozzuk a légköri nedvesség okozta beszáradást és a felületi bőrösödést.

Szavatossági idő: legfeljebb 12 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja jól szellőző helyiségben, és kerülje a termék bőrrel vagy szemmel való érintkezését, mivel az anyag enyhén irritatív hatású lehet. A ragasztó savas jellege miatt fémekkel érintkezve (pl. vas, réz) elszíneződést okozhat, ezért javasolt a rozsdamentes szerszámok használata. A ragasztóval szennyezett kezet vagy eszközöket még a száradás előtt vízzel tisztítsa meg. Az óvintézkedések teljes listájáért és a részletes kezelési útmutatóért olvassa el a biztonsági adatlapot

Ravelit D3

Faipari ragasztó

VERZIO: 2026.04

8. ALKALMAZÁS

Előkészítés és hígítás

Keverés: Használat előtt alaposan keverje fel az anyagot.

Hígítás: Bár vízzel hígítható, a legjobb eredményt hígítatlanul vagy legfeljebb 10% víz hozzáadásával érheti el.

Tisztítás: A szerszámokról a még nedves ragasztó vízzel egyszerűen lemosható.

Alkalmazás feltételei

Felület: Csak tiszta, pormentes és pontosan illeszkedő felületeken tapad megfelelően.

Hőmérséklet: Ügyeljen rá, hogy a helyiség, a ragasztó és a munkadarabok is legalább 5°C-osak legyenek (az ideális tartomány 15°C felett van).

Nedvesség: Faanyagok esetén az optimális nedvességtartalom 8-10%.

Felhordás és préselés

Módja: Felvihető ecsettel, hengerrel, spatulával vagy géppel.

Mennyiség: * Általában elegendő az egyoldalas kenés (120–180 g/m²).

Nehezen nedvesedő felületeknél alkalmazzon kétoldalas kenést (60–100 g/m² oldalanként).

Időkorlát: A felhordás után maximum 5 perc áll rendelkezésre az összeillesztésig; ennél hosszabb idő után a ragasztó bebőrösödik, és romlik a tapadás.

Préselés: A tartós kötés érdekében az elemeket 0,2–0,8 N/mm² nyomással össze kell préselni. A pontos préselési időt az adott technológiai folyamat határozza meg.

Ravelit D3

Faipari ragasztó

VERZIÓ: 2026.04

7. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmazak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.

9. ENGEDÉLY / SZABVÁNYOK

DIN EN 204 / D3

Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2. Fsz
Magyarország
info@helkem.eu
www.helkem.eu