

HA140

Tűzgátló tömítőanyag

VERZIÓ: 2026.04

Tűz- és füstgátló tulajdonságú, festhető, diszperzió alapú pasztelasztikus tömítő

1. LEÍRÁS

Professzionális minőségű akril tömítőanyag széleskörű felhasználási lehetőséggel, beltéren és kültéren egyaránt. Ideális választás alacsony tágulású csatlakozási és dilatációs hézagok tömítésére, például falcsatlakozások, redőnytokok, lépcsők, ajtó- és ablaktokok, szegélylécek, valamint díszlécek körül. Kiválóan alkalmas repedések és hézagok kitöltésére vakolatban, pórusbetonban, gipszkartonban, szálascementben, ásványi aljzatokban, expandált polisztirolban és fában is.

A termék kiváló tapadást biztosít még enyhén nedves felületeken is, röviddel a felhordást követően esőálló, továbbá szilikonmentes, így kiválóan átfesthető a legtöbb hagyományos diszperziós festékkel. Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású összetételének köszönhetően környezetbarát választás. Hosszú távon is ellenáll az öregedésnek, zsugorodásnak és elszíneződésnek, ezáltal biztosítva a tartós és esztétikus tömítést. Megfelelő beépítés esetén alkalmas szabványosított, párazáró belső falszegélyek tömítésére. DIN 52452 szerint festhető.



2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Megbízhatóan gátolja a lángok és a füst áthaladását.
- Teljes száradás után tetszőlegesen átfesthető.
- Rendkívül egyszerűen és gyorsan felhordható.
- A megkötést követően is tartósan megőrzi a rugalmasságát.
- Kötés után ellenáll a víznek és megőrzi a színét.
- Kiválóan tapad a legkülönbözőbb porózus felületeken.

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Tűzgátló és füstmentes beltéri megoldásokhoz.
- Tűzálló hézagok megbízható tömítése falakban és mennyezetekben.
- Beton- és vakolatrepedések biztonságos, tűzgátló kitöltése.
- Kiválóan alkalmas olyan helyekre, ahol a tömített felületet vízbázisú festékekkel vagy lakkokkal szeretnék átfesteni.

HA140

Tűzgátló tömítőanyag

VERZIÓ: 2026.04

4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Bázis	Akril diszperzió
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +40 °C között
Sűrűség	1,67 g/cm ³
Bőrösödési idő	40 ± 20 perc (23 °C, 50% relatív páratartalom mellett)
Kötési sebesség	2 mm / 24 óra (23 °C, 50% relatív páratartalom mellett)
Shore A keménység	40–50
Rugalmasság (Szakadási nyúlás)	> 100%

5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

Védni kell a víztől, fagytól és kedvezőtlen légköri hatásoktól. Száraz, hűvös helyen, fa raklapon, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, páramentes körülmények között tárolandó.

Szavatossági idő:

legfeljebb 12 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

HA140

Tűzgátló tömítőanyag

VERZIÓ: 2026.04

7. ALKALMAZÁS

Alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen stabil, tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes.

Felület típusok

Megfelelő felületek: A HA140 kiválóan tapad az összes általános, porózus építőipari aljzaton.

Nem javasolt felületek: A termék nem alkalmazható, illetve nem tapad megfelelően természetes kő, bitumenes anyagok, üveg, valamint fém felületeken.

Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben ajánlott előzetes tapadási és összeférhetőségi vizsgálatot végezni az adott felületen.

Tisztítás

Teljes kikeményedés előtt a HA140 vízzel egyszerűen eltávolítható a felületekről és a szerszámokról.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

HA140

Tűzgátló tömítőanyag

VERZIÓ: 2026.04

8. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmazhatóak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.

Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2. Fsz
Magyarország
info@helkem.eu
www.helkem.eu